Caulino| Kaolin PULVMOT W100

07/22

VALORES | BATCH DATA

Análise Química | Chemical Analysis [XRF]		
SiO_2	%	48,4
Al_2O_3	%	36,0
K_2O	%	1,16
Na_2O	%	0,02
MgO	%	0,30
CaO	%	0,01
Fe_2O_3	%	1,02
TiO_2	%	0,36
P.R | L.O.I [1000 °C]	%	12,7

Propriedades Físicas | Physical Properties		
Resíduo | Residue (Peneiração Via Húmida) | (Wet Screening) [ASTM] 45 µm	%	0,20
Teor de Humidade | Moisture Content (Base húmida) | (Wet basis)	%	0,20
pH		4,84
Absorção Óleo | Oil Absorption	%	46,1

Data | Date: 31/03/2022