# Caulino| Kaolin PULVMOT Y326

| Análise Química \| Chemical Analysis [XRF] | |
|---|---|
| $SiO_2$ | 47,0 % |
| $Al_2O_3$ | 35,0 % |

| Propriedades Físicas \| Physical Properties | |
|---|---|
| Distribuição Granulométrica \| Particle Size Distribution [Sedigraph] | |
| < 20,0µm | 98 % |
| < 10,0µm | 90 % |
| < 2,0µm | 54 % |
| Resíduo \| Residue (Peneiração Via Húmida) \| (Wet Screening) [ASTM] | |
| 45 µm | 0,8 % |
| Teor de Humidade \| Moisture Content (Base húmida) \| (Wet basis) | 1 % |
| Cor \| Colour | L86\| a1,4 \| b15 |
| pH | 4,8 |
| Absorção Óleo \| Oil Absorption | 43 % |
| Densidade Específica \| Specific Density | 2,7 $g/cm^3$ |